



DECIA PLAST BUCCIATO

Versione 1.1.0 - 2023

DESCRIZIONE

Rivestimento plastico a spessore. Prodotto con elevata resistenza allo sporco sviluppato per la finitura di pareti interne, vani scala e corridoi. Può essere sopra verniciato con IDROTECH ove sia richiesta una finitura lucida.

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE

COLORE	bianco
ASPETTO	opaco
COMPOSIZIONE	legante a base di resina acrilica in emulsione contenente plastoriti micronizzate
PESO SPECIFICO	1,55 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C
GRANULOMETRIA	< 0,10 mm
RESISTENZA AGLI ALCALI	resistente
RESISTENZA AL LAVAGGIO	ottima

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

TEMP. D'APPLICAZIONE	compresa tra +5 e +32 gradi °C
ESSICCAZIONE	8-12 ore (riferito a 20°C e 65% U.R.)
RESA	bucciata 2 m ² /kg liscia 5-6 m ² /kg
DILUIZIONE	pronto uso per finitura bucciata 15% d'acqua potabile per finitura liscia
ATTREZZATURA	pennello - rullo - spatola

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, calcestruzzo, cemento

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto e pulito, privo di efflorescenze saline, ed esente da macchie d'umidità e muffe. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo carbonatazione di almeno quattro settimane. Imperfezioni, spaccature, dovranno essere ripristinate utilizzando MURAPLASTER.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

CICLO APPLICATIVO

INTONACI NUOVI	applicare una mano di ISOLACRIL opportunamente diluito con acqua potabile, completare con DECIA PLAST BUCCIATO
INTONACI VECCHI	vedi “ PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ”. Procedere alla finitura come per gli “ INTONACI NUOVI ”
NOTA	il rivestimento acquista tutte le sue proprietà dopo una settimana circa

VOCE DI CAPITOLATO

CARATTERISTICHE GENERALI	rivestimento plastico continuo acrilico a base di plastoriti micronizzate
PESO SPECIFICO	1,55 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C

CONFEZIONI

IMBALLI	secchi plastica lt 15
----------------	-----------------------

NOTE GENERALI

Il prodotto è sensibile al gelo. Si consiglia, di conservarlo a temperatura compresa tra +5° e +25°C. Conservato negli imballi originali ben chiusi, e non diluito con acqua, ha un lungo periodo di stoccaggio.

Prodotto tinteggiabile con pigmenti organici e inorganici in pasta. Per l'applicazione in esterno, si raccomanda di verificare la solidità alla luce, intemperie, alcali e acidi dei pigmenti in pasta da utilizzare, soprattutto quelli d'origine organica.

Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sotto l'azione diretta del sole. Proteggere dalla pioggia battente le superfici per almeno 48 ore dopo l'applicazione. Evitare l'applicazione su superfici troppo ampie, delimitando il campo di lavoro con nastri di carta adesiva. Togliere i nastri adesivi a prodotto ancora umido. Usare acqua potabile per la diluizione e mantenere le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione.

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.